



ویژگی ها:

- شفافیت و وضوح عالی
- دارای خواص مکانیکی فوق العاده
- مقاومت بسیار بالا در برابر پارگی و سوراخ شدن
- قابلیت پوشش لبه های تیز بدون پارگی

کاربرد:

- مناسب برای استرچ پیچی و حفاظت از محصولات
- سازگاری با دستگاه های استرچ پیچ پر سرعت
- قابلیت کشش تا ۳۰۰٪ در دستگاه های نیمه اتوماتیک و تمام اتوماتیک
- استرچ پیچ مناسب برای بسته بندی های سنگین و صنعتی

ویژگی	روش تست	واحد	جهت تست	۲۳μ
مدول سکانت (٪۱)	ASTM D882	MPa	MD	۷۵
			TD	۷۰
کشش نهایی	ESTL Method	%	MD	۳۵۰
ثبات کشسانی		%	MD	۳۰۰
مقاومت در برابر پارگی		Second	MD	۹
نیروی سوراخ شدن		N	-	۲۶
چسبندگی		N	-	۱-۲
سفتی		N/mm	-	۰/۳
شفافیت	ASTM D2457	%	-	۱۰۰
کدورت	ASTM D1003	%	-	۱/۳

MD: جهت عرضی فیلم، TD: جهت طولی فیلم
در صورت درخواست همه ضخامت های بین ۸ تا ۳۵ میکرون قابل تولید می باشد.
فیلم بدون بوبین (Coreless) این محصول نیز بر اساس سفارش گذاری قابل تولید می باشد.

داده های موجود در جدول فوق، براساس نمونه های مورد آنالیز بوده و صرفا مربوط به نمونه ارسال شده به مشتری نمی باشد.
شرکت نقره فام پوش به مشتریان خود اکیدا توصیه می نماید که پیش از استفاده انبوه از این محصول، حتما فایل “راهنمای استفاده از محصولات” را مطالعه نموده و در ابتدا اقدام به بسته بندی آزمایشی نمایند.

بسته بندی

- فیلم های استرچ نقره فام پوش به گونه ای بسته بندی شده است که از رول ها در برابر آسیب مکانیکی در حمل و نقل محافظت می کند.
- رول های فیلم با عرض ۵۰۰ میلی متر بر روی یک پالت به صورت عمودی، تا ارتفاع سه طبقه چیده می شوند. هر طبقه توسط یک فاصله دهنده مقوایی جدا شده است.
- فیلم استرچ بر روی یک بوبین مقوایی پیچیده شده است و به منظور سهولت در شناسایی محصول، هر بوبین دارای علامت گذاری داخلی می باشد.
- رول های فیلم استرچ در عرض های ۲۵۰ تا ۱۵۰۰ میلی متر و بر اساس نیاز مشتریان قابل سفارش هستند.
- رول ها از وزن یک کیلو گرم تا جامبو رول های ۳۰ کیلو گرمی موجود می باشند.
- بسته بندی رول ها با کارتن، در صورت درخواست مشتری امکان پذیر است.
- هر پالت با استفاده از فیلم استرچ بسته بندی شده و برای شناسایی محصول، لیبل پالت روی آن قرار داده می شود.

انبارش

- فیلم استرچ باید با رعایت اصول زیر نگهداری شود:
- مکانی که برای انبارش و ذخیره فیلم استرچ استفاده می شود، باید خشک و دارای تهویه مناسب باشد.
 - دمای انبارش و کاربری فیلم: از ۱۵- درجه سانتی گراد تا ۴۰+ درجه سانتی گراد
 - حداکثر رطوبت نسبی: ۷۰٪
 - حداکثر چیدمان پالت ها به صورت دو طبقه توصیه می شود.
 - بهترین زمان مصرف محصولات تا دو سال پس از تاریخ تولید می باشد.

مشخصات ابعادی رول

- بوبین های مقوایی در سایزهای ۱.۵، ۲ و ۳ اینچ قابل ارائه هستند.
- برای اطلاعات بیشتر، لطفا با واحد فروش شرکت نقره فام پوش تماس حاصل فرمایید.

